塩化コバルトを含まない指示シリカゲル

SA-S(NB)・SA(NB)シリーズ

(コバルトフリーシリカゲル)

SA-S(NB)・SA(NB)シリーズは、塩化コバルトを使用しない指示シリカゲルを用いた 包装用乾燥剤です。

■用 途

菓子類、食料品、医薬品、健康補助食品、 化学薬品、電子機器、精密機器など



SA-S(NB)・SA(NB)優れた特徴

- ・指示シリカゲルには、塩化コバルトではな く、有機色素を使用しています。
- ・従来の指示シリカゲルと同系色で、青から 赤紫色へ変化します。
- ・1g~50g までの豊富なラインナップを揃え ています。
- ・コストパフォーマンスに優れています。
- ・自動投入装置に適合します。
- ・JIS 規格(*1)に適合しています。

代表的化学組成(乾量基準)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O
99.82%	0.01%	0.01未満	0.02%	0.03%

■色の変化

乾燥状態では濃い青色、吸湿するに従って赤紫色 へ変化します。 変化前 変化後





■安全性

<主成分のA型シリカゲル> 食品添加物にも指定されている安全性の高い物質です。化学的にも安定しており、無味、無臭かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。また、高度の品質管理下で加工処理されていますので、安定しています。


<指示シリカゲル> SA(NB)シリーズの指示シリカゲルは、EUの化学物質規制(*2)の対象となる 塩化コバルトを使用していません。

<包装材料> 包装材料は、日本の食品衛生法における容器包装に関する規格基準に適合しています。(*3)

■吸湿性能

成分のA型シリカゲルは、特に低湿度での吸湿に優れています。

物性		SA(NB)· SA-S(NB)	JIS規格
吸	関係湿度20%	10.0以上	8.0以上
湿	関係湿度50%	25.0以上	20.0以上
率	関係湿度90%	35.0以上	30.0以上
含水率(%)		2.5以下	2.5以下
рН		4~8	4~8



富士ゲル産業株式会社 〒550-0004 大阪市西区靭本町2丁目3番2号 TEL(06)6445-9501 / FAX(06)6445-9502 / URL https://www.fujigel.co.jp

■製品仕様

●SA-S(NB)シリーズ



内容量		入り数(個)	製品寸法(mm)
SA-S(NB)	1 g	10,000	30×40

●SA(NB)シリーズ



内容量		入り数(個)	製品寸法(mm)
SA(NB)	2 g	4,600	40×55
	3 g	3,500	50×55
	5 g	2,500	60×55
	10 g	1,200	80×55
	20 g	600	60×110
	30 g	400	75×110
	50 g	250	100×110

- ●記載された製品仕様は、予告なく変更する場合が あります。
- *1)包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
- *2)EUにおける塩化コバルトに関する規制

REACH 規則では発がん性、生殖毒性を理由に認可候補物質リストに収載されている。

*3)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条の規定に基づき制定された「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)第3のAの5に従い、着色料が食品に混和するおそれのないように加工されている。また同告示第3のAの8に従い、別表第1(ポジティブリスト)に収載された原材料で構成され、同告示第3のDの2の(1)一般規格、(2)の個別規格を満たしている。